

TOELATING

Verfapplicatie hout en plaatmaterialen voor de bouwsector volgens BRL 0801 'Houten gevelelementen' voor concept I

Minimale condities waaronder spuitelij de verf aanbrengt

		Concept I
Laag 1 naam/type verf	Plamuurwals	760U - Dofralux UV Walsplamuur
Tijd DIN cupmeting		N.v.t.
Natte laagdikte		30 tot 60 µm gem. 40 µm bandsnelheid 16 m/min.
UV drogen		
Schuren met borstelmachine	Temp.	> 15%
Droge laagdikte		40 µm
Laag 2 naam/type verf	Gieten /Spuiten	527 Q - respur isolatiegrondverf
Tijd DIN cupmeting		40 tot 50 s.
Natte laagdikte		100 tot 150 µm
	Temp.	Min. 15°C
	Luchtsnelheid	0,2 m/s
	Tijd	4 uur
Droge laagdikte		40 tot 60 µm
Doordrogen	Temp.	> 15 graden
	RV	< 75%
	Tijd	68 uur